LABORATORIO DE MATERIALES

INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE LABORATORIOS

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

PETICIONARIO: INDUSTRIAS AUDIOLIS s.l.

OBRA: BLOCK FAST. ENSAYOS CARACTERISTICOS PARA MARCADO CE

TIPO DE MUESTRA: BLOQUE DE HORMIGON

SUMINISTRADOR: PETICIONARIO

LOTIFICACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: BLOQUES DE HORMIGÓN GRISES 400x200x200

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº: 2014/4810

REFERENCIA DEL TRABAJO: 1376

MUESTRA: 01,2014/1671

Nº DE ALBARAN: 018917

FECHA DE TOMA: 31/10/2014

OBSERVACIONES: FECHA FABRICACIÓN: 22/10/14

LOCALIZACIÓN: SANTIAGO

MÉTODOS DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA: DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD DE PIEZAS PRAA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA, EN HORMIGÓN, PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL, Y DE LA TASA DE ABSORCIÓN DE AGUA INICIAL DE LAS PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA S/UNE EN 772-11:2011		
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA PROBETA 1	g/(m²·s)	0,9
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA PROBETA 2	g/(m²·s)	0,0
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA PROBETA 3	g/(m²·s)	0,0
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA PROBETA 4	g/(m²·s)	0,0
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA PROBETA 5	g/(m²·s)	0,0
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA PROBETA 6	g/(m²·s)	0,0
COEFICIENTE MEDIO DE ABSORCIÓN DE AGUA	g/(m²·s)	0,9

Observaciones: ENSAYO REALIZADO SOBRE UNA SOLA PIEZA

En Antequera a 14 de noviembre de 2014

RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: Patricia García Monteoliva
Bióloga

DIRECTOR TÉCNICO DEL LABORATORIO

FDO: José Guerrero de Mier
Químico